

Deklaracja Własności Użytkowych

nr Carbo/002-17-10-2016

AT-15-7742/2012

1. a) Producent wyrobu budowlanego
(Upoważniony Przedstawiciel):

Carboline Polska Sp. z o.o.
Ul. Przecławska 5
03-879 Warszawa

- b) Zakład Produkcyjny:

PYROPLEX LIMITED
The Furlong
Droitwich, Worcestershire WR9 9BG
Wielka Brytania

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Pianka Pyroplex®

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu
budowlanego:

PKWIU: 24.30.22-53.20

4. Przeznaczenie i zakres stosowania
Wyrobu budowlanego:

Pianka Pyroplex® przeznaczona jest do uszczelniania szczelin i dylatacji w przegrodach budowlanych o niewielkiej możliwości ruchu elementów. Pianką Pyroplex® można uszczelniać szczeliny i dylatacje pomiędzy powierzchniami z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej, zaprawy mineralnej, z płyt gipsowo – kartonowych.

Pianka Pyroplex® może być również stosowana do uszczelniania przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami okien i drzwi (drewnianych, stalowych, PVC) wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej, przy czym nie zastępuje ona mechanicznego mocowania do przegrody budynku. Dylatacje i szczeliny w ścianach i w stropach oraz pomiędzy ścianą i stropem, uszczelnione Pianką Pyroplex®, zostały sklasyfikowane w klasie odporności ogniowej EI 120 wg norm: PN-B-02851-1:1997 oraz PN-EN 13501-2:2007

Pianka Pyroplex® powinna być stosowana zgodnie z punktami 2.2.1, 2.2.3 Aprobaty Technicznej AT-15-7742/2012 i aneks nr1 z dnia 16.01.2015.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr: AT-15-7742/2012, wydana 15 lutego 2012 r. i aneks nr1 z dnia 16.01.2015 przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Pianka Pyroplex®.
Certyfikat Zgodności ITB ZC 1734/W.

6. Deklarowane cechy techniczne
typu wyrobu budowlanego:

Poz.	Określenie właściwości	Wymagania
1	2	3
1	Gęstość pozorna, kg/m ³	22 ±10%
2	Nasiąkliwość wody przy częściowym, krótkotrwałym (24 h) zanurzeniu, kg/m ²	≤ 0,5

3	Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym, kPa	≥ 50
4	Wytrzymałość na rozciąganie, kPa	≥ 120
5	Zmiana wymiarów liniowych, %, po 24 h w temp. 40 ° C i wilgotności względnej powietrza 95 % oraz po 2 h warunkach laboratoryjnych w kierunku: - grubości (kierunek wzrostu pianki w formie) - szerokości i długości	≤ 3 (wydłużenie) ≤ 4 (wydłużenie)
6	Przyczepność, Kpa: - drewna - stali - betonu - płyty gipsowo – kartonowej - cegły ceramicznej - zaprawy cementowej - PVC	≥ 110 ≥ 120 ≥ 135 ≥ 135 ≥ 135 ≥ 135 ≥ 140
7	Klasa reakcji na ogień	B-s2, d0*
* Zgodnie z Instrukcją ITB Nr 401/2004 wyrób niezapalny, niekapiący, nieodpadający pow wpływem ognia i nierozprzestrzeniający ognia wewnątrz budynku wg określeń w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690.		

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:


Instytut Techniki Budowlanej akredytacja PCA nr AC 020; AC 072

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Certyfikat zgodności nr ITB-1734/W

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Warszawa, 17-10-2016 r
(data i miejsce wystawienia)


(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)